


ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера армированные стекловолокном Rubis SDR 6.0 PP-R/PP-R-GF/PP-RP-R

	Артикулы:			
Размер	Белый	Серый		
20x3,4	PA37008P	PA37008PG		
25x4,2	PA37010P	PA37010PG		
32x5,4	PA37012P	PA37012PG		
40x6,7	PA37014P	PA37014PG		
50x8,3	PA37016P	PA37016PG		
63x10,5	PA37018P	PA37018PG		
75x12,5	PA37020P	PA37020PG		
90x15,0	PA37022P	PA37022PG		
110x18,3	PA37024P	PA37024PG		
125x20,8	PA37026P	PA37026PG		



1. Основные сведения.

Наименование изделия

Трубы напорные Pro Aqua из полипропилена рандомсополимера PP-R тип III, армированные стекловолокном средним слоем (PP-R/PP-R-GF/PP-R), серия S 2.5 (SDR 6)

Соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-002-16965449-2016 Сертификат соответствия № РОСС RU.AЯ12.H01256 от 15.05.2017 Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.013.E.000022.01.17 от 23.01.2017

Изготовитель: ООО НПО «ПРО АКВА», Российская Федерация, 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, Художественный проезд, дом 2A.

Назначение.

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера PP-R предназначены для трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, транспортирующих воду, в том числе питьевую. Используются в зданиях различного назначения.

Изделия серого цвета имеют в конце цифрового кода товара отличительный символ «G»

2. Конструктивные особенности

Трубы изготавливаются из композиций полипропилена рандомсополимера PP-R. Наружный и внутренний слой трубы выполнен из полипропилена рандомсополимера PP-R. Средний слой труб изготавливается из композиций стеклонаполненного полипропилена рандомсополимера Армлен ПП СВ 20 - 1К.

Армирование трубы позволяет решить одну из основных инженерных проблем, заключающуюся в уменьшении температурных удлинений термопластичной трубы, которые у неармированных полипропиленовых труб проявляются в значительной мере.

3. Срок службы.

Расчетный срок службы изделия зависит от температуры и давления транспортируемой среды.

Таблица 1

Температура, С	Срок службы (лет)	Рабочее давление (МПа)
	1	2,99
	5	2,81
20	10	2,74
20	25	2,64
	50	2,57
	100	2,5
	1	2,16
	5	2,02
40	10	1,96
40	25	1,88
	50	1,83
	100	1,78
	1	1,54
	5	1,43
60	10	1,39
	25	1,33
	50	1,29
	1	1,29
	5	1,2
70	10	1,16
	25	1,0
	50	0,85
	1	1,08
80	5	0,96
80	10	0,81
	25	0,65
	1	0,76
95	5	0,52
	10	0,43

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: По истечении срока службы изделия, выполняемые им функции могут быть утрачены, а также, может быть нарушена герметичность и причинен вред жизни, здоровью, имуществу.

4. Технические характеристики и состав изделия.

Таблица 2

	Таолица 2	Значение характеристики				
№	Характеристика	20x3,4	25x4,2	32x5,4	40x6,7	50x8,3
1	Наружный диаметр, мм	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
2	Внутренний диаметр, мм	13,2	16,6	21,2	26,6	33,4
3	Толщина стенки, мм	3,4	4,2	5,4	6,7	8,3
4	Серия труб S			2,5		
5	Стандартное размерное отношение SDR			6,0		
6	Предельные отклонения среднего наружного диаметра, мм	+0,3	+0,3	+0,3	+0,4	+0,5
7	Толщина стеклонаполненного слоя, мм	1,4	1,7	2,2	2,7	4,2
8	Внутренний объем 1 м.п., л	0,137	0,217	0,353	0,556	0,876
9	Расчетная масса 1 м труб, кг	0,175	0,272	0,446	0,693	1,075
10	Время нагрева при сварке, сек	6-8	7-11	8-12	12-18	18-27
11	Время сварки, сек	4	4	6	6	6
12	Время охлаждения после сварки, сек	120	120	240	240	250
13	Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм	14,5	16,0	18,1	20,5	23,5
14	Средний коэффициент линейного расширения, \mathbb{C}^{-1}	3,5x10 ⁻⁵				
15	Плотность PPR, г/см ³	0,91-0,92				
11 6	Предел текучести при растяжении, $H/мm^2$	27-30				
17	Коэффициент теплопроводности, Вт/м [•] С	0,15				
18	Температура плавления РРР, ℃	>146				
19	Группа горючести	Γ4				
20	Группа воспламеняемости	B3				

21	Дымообразующая способность	ДЗ
22	Токсичность продуктов сгорания	Т3

Таблица 2 (продолжение)

Таблица 2 (продолжение)		Значение характеристики				
№	№ Характеристика		75x12,5	90x15,0	110x18	125x20,8
1	Наружный диаметр, мм	63,0	75,0	90,0	110,0	125,0
2	Внутренний диаметр, мм	42,0	50,0	60,0	73,4	83,4
3	Толщина стенки, мм	10,5	12,5	15,0	18,3	20,8
4	Серия труб S			2,5		
5	Стандартное размерное отношение SDR			6,0		
6	Предельные отклонения среднего наружного диаметра, мм	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0	+1,2
7	Толщина стеклонаполненного слоя, мм	4,2	5,0	6,0	7,3	8,3
8	Внутренний объем 1 м.п., л	1,385	1,963	2,826	4,230	5,460
9	Расчетная масса 1 м труб, кг	1,712	2,421	3,487	5,201	6,717
1 0	Время нагрева при сварке, сек	6-8	7-11	8-12	12-18	18-27
1 1	Время сварки, сек	4	4	6	6	6
1 2	Время охлаждения после сварки, сек	120	120	240	240	250
1 3	Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм	14,5	16,0	18,1	20,5	23,5
1 4	Средний коэффициент линейного расширения, \mathbb{C}^{-1}	3,5x10 ⁻⁵				
1 5	Плотность PPR, г/см ³	0,91-0,92				
1 6	Предел текучести при растяжении, $H/мm^2$	27-30				
1 7	Коэффициент теплопроводности, Вт/м [°] С	0,15				
1 8	Температура плавления РРР, ℃	>146				
1 9	Группа горючести	Г4				
2 0	Группа воспламеняемости	В3				
2	Дымообразующая способность		ДЗ			

2 2	Токсичность продуктов сгорания	Т3

4. Указания по проектированию и монтажу.

- 4.1. Проектирование и монтаж напорных трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и отопления из полипропилена рандомсополимера PP-R со средним стеклонаполненным слоем должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП73.13330.2012, СП60.13330.2012, СП30.13330.2012, СП40-101-96, СП40-102-2000 и других документов, утвержденных в установленном порядке.
- 4.2. Основными способами соединений полипропиленовых труб при проведении монтажных работ являются: контактная сварка в раструб; резьбовое соединение с металлическими трубопроводами; соединение с накидной гайкой; соединение на свободных фланцах (п. 5.1 СП 40-101-96).

Соединения труб при контактной сварке выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата.

Настроечная рабочая температура 260 ℃.

Перед сваркой на концах труб снять фаску под углом 30°.

Очистить их и соединительные детали от пыли, грязи и обезжирить.

Нанести на трубе метку (или установить ограничительный хомут) на расстоянии от торца трубы до метки (или края хомута), равном глубине раструба соединительной детали плюс 2 мм.

Величина расстояния от торца трубы до метки для различных диаметров приведена выше в таблице 2 п.13.

Внимание! Время технологических операций сварки, приведённых выше в таблице 2 п.п.10-12 указано для температуры окружающего воздуха $+20^{\circ}$ С.

4.3. Монтаж полипропиленовых труб допускается производить при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.

В соответствии с п. 3.3 СП 40-101 «Трубы и соединительные детали из PPR, доставленные на объект в зимнее время, перед их применением в зданиях должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.»

Внимание! Соединительные детали для раструбной сварки рекомендуется использовать одного производителя, что и трубы.

- 4.4. Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать времени, указанному в технических характеристиках, приведённых выше в таблице 2 п.п. 10-12.
- 4.5. Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства.

Для диаметров труб более 40 мм следует использовать центрирующие приспособления.

- 4.6. Монтаж внутренней системы холодного водоснабжения следует производить в соответствии с проектом.
- 4.7. В соответствии с требованиями СП 40-101 и СП 30.13330 по окончании монтажных работ и перед их заделкой необходимо проведение гидравлических испытаний.

Перед началом испытания трубопроводы подвергаются наружному осмотру с целью установить соответствие смонтированных трубопроводов проекту и готовность их к испытаниям.

При осмотре проверяют состояние монтажных стыков, правильность установки арматуры, опор и подвесок, легкость открывания и закрывания ее запорных устройств, правильность установки компенсаторов, возможность удаления воздуха из трубопровода, заполнение его водой и опорожнения после испытаний.

Для полипропиленовых труб испытания необходимо проводить при температуре окружающего воздуха не ниже $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ и не ранее чем через $24\,^{\circ}\mathrm{U}$ после сварки последнего стыка.

Метод испытания трубопроводов должен быть указан в проекте. В случае отсутствия таких указаний в проекте испытывать трубопровод из полимерных материалов, как правило, следует гидравлическим способом.

Внимание! Запрещены любые гидравлические испытания (как водой, так и воздухом) полипропиленовых труб при температуре ниже 0 °C!

4.8. Проведение монтажных работ должно осуществляться квалифицированными специалистами специализированных организаций.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- 5.1. Трубы из сополимеров пропилена в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и при непосредственном контакте не оказывают вредного действия на организм человека. Работа с ними не требует специальных средств индивидуальной защиты.
- 5.2. При нагревании полипропилена и сополимеров полипропилена выше температуры 140°С в процессе производства сварочных работ возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции. Предельно допустимые концентрации этих веществ в воздухе рабочей зоны помещений, а также их классы опасности по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование вещества	Π ДК, $M\Gamma/M^3$	Класс опасности
Формальдегид	0,5	2
Ацетальдегид	5	3
Органические кислоты (в пересчете на уксусную	5	3
кислоту)		
	20	4
Окись углерода		
Аэрозоль полипропилена	10	4

- 5.3. При проведении сварочных работ следует соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. В случае пожара тушение труб из полипропилена проводят огнетушащими составами, двуокисью углерода, огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой. Для защиты от токсичных продуктов горения применяют изолирующие противогазы или фильтрующие противогазы марки М или БКФ.
- 5.4. Сварку труб и соединительных деталей следует производить в проветриваемом помещении.
- 5.5. При работе со сварочным аппаратом следует соблюдать правила работы с электроинструментом.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 6.1. Трубы должны эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице1 технических характеристик и при режимах, соответствующих принятому классу эксплуатации.
 - 6.2. Полипропиленовые трубы не допускаются к применению:
 - при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 90°C;
- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
 - в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°С;
 - в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
- для раздельных систем противопожарного водопровода (**п 1.2.** СП 40-101-96, **п 7.1.3** СП30.13330.2012).

7. Условия хранения и транспортировки.

- 7.1. В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2. Трубы перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 7.3. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.
- 7.4. Трубы при транспортировке необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Трубы укладывают на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.
- 7.5. Хранение полипропиленовых труб должно производиться по условиям 5(ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях
- 7.6. Трубные пакеты допускается хранить в штабелях высотой не более 2м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
- 7.7. Погрузка, разгрузка труб допускается только при температуре выше -10 °C. При температуре от минус 11 °C до минус 20 °C транспортирование труб допускается только при соблюдении мер предосторожности, исключающих удары и механические нагрузки.
 - 7.8. Транспортирование труб при температуре ниже -20°C запрещена.
- 7.9. Трубы хранят в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Допускается хранение труб, упакованных в пакеты из светостабилизированной пленки, в условиях 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150 сроком не более 3 мес., включая срок хранения у изготовителя.

6. Правила утилизации изделия.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок составляет десять лет со дня продажи первому контрагенту. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя.
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

8. Условия гарантийного обслуживания.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно.

Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца.

Затраты, связанные с монтажом, демонтажом и транспортированием неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Труба напорная из полипропилена рандомсополимера РР-R со Наименование товара средним стеклонаполненным слоем SDR 6,0

No	Артикул	Типоразмер, мм	и Кол-во, м.
1	Принул	типоразмер, ма	TOJI BO, W.
2			
3			
4			
	вание и адрес торгующей организации:	Подпись продавца	
Штамп или печать торгующей организации		Штамп о приемке	
C yo	словиями гарантии СОГЛАСЕН:		

Гарантия 10 лет со дня продажи первому контрагенту.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, Художественный проезд, дом 2A, тел.+7 (495) 993-00-37, (495) 602-95-73.

(подпись).

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

- 1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
- краткое описание дефекта.

Покупатель

- 2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- о установлено изделие.

. 1		пытания системы, в которой было
4. Настоящий зап	олненныі	й гарантийный талон.
Отметка о возвр	ате или	обмене товара:
Дата: « <u></u> »	20	г. Подпись